

ТУ 14-159-295-2004

Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 09Х18Н9 с повышенным качеством поверхности.

Наружный диаметр: 16 - 89 мм

(16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 51; 53; 54; 56; 57; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 76; 80; 83; 85; 89)

Толщина стенки: 1,4 - 4,5 мм

(1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5)

Примечания:

1. Марки стали - 09Х18Н9
2. Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 5632-72

Химический состав (% , максимум)								
марка стали	С	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	S	P
09Х18Н9	0,09	0,6	1,0	17-19	8-9	-	0,02	0,025