

ТУ 14-3-1233-84

Трубы бесшовные холоднодеформированные из марки стали 09Х18Н9 с повышенным качеством поверхности.

Примечания:

1. Марки стали - 09Х18Н9
2. Длина труб - немерная от 1,5 до 8 м; мерная не более 7 м;

Сортамент			
Наружный диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Толщина стенки
16	1.4; 2.0; 2.5	46	9.0
20	1.4; 2.0	48	4.0
25	2.0; 2.5	50	4.0
28	2.8	55	10
32	3.5	56	3.0
35	9.0	70	12.0
38	11.0	89	4.5

Химический состав (% , максимум)								
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	S	P
09Х18Н9	0,09	0,6	1,0	17-19	8-9	-	0,02	0,025