

ТУ 14-159-241-93

Трубы холоднодеформированные переменного сечения из стали 30ХГСА

Максимальный наружный диаметр: 51 мм

Максимальная толщина стенки: 3,5 мм

Примечания:

1. Марка стали - 30ХГСА
2. Трубы изготавливаются по дополнительному соглашению.

| Размеры | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| Колено | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 1 колено | 51 | 3,2 |
| 2 колено | 44 | 3,3 |
| 3 колено | 35 | 3,4 |
| 4 колено | 25,5 | 3,5 |

| Химический состав (% , максимум) | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|-------|-------|
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
| 30ХГСА | 0,28-0,34 | 0,90-1,20 | 0,8-1,1 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,005 | 0,025 |