

## ТУ 14-159-249-94

Трубы стальные электросварные из коррозионнстойкой стали для газовыпускной системы автомобилей

**Наружный диаметр:** 38; 43; 45; 48; 51 мм

**Толщина стенки:** 1,5 мм

### Примечания:

1. Марки стали - 08X14Ф, 08X18Н10Т, 08X18Т1, 12X18Н10Т
2. Трубы из стали 08X14Ф изготавливаются по соглашению
3. Возможно изготовление труб других размеров, длин и из других марок стали по дополнительному согласованию
4. Высокая точность и качество внутренней поверхности позволяют использовать трубы без дополнительной обработки.

Сортамент	
Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
38; 43; 45; 48; 51	1,5

Химический состав (% , максимум)									
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Ti	V
08X14Ф	0,08	0,8	0,8	13-15	-	0,020	0,035	-	0,15-0,30
08X18Н10Т	0,08	0,8	2	17-19	9-11	0,020	0,035	5*С-0,7	-
08X18Т1	0,08	0,8	0,8	17-19	-	0,025	0,035	5*С-0,8	-
12X18Н10Т	0,12	0,8	2	17-19	9-11	0,020	0,035	5*С-0,8	-