

ТУ 14-159-305-2005

Трубы бесшовные калиброванные по внутреннему диаметру

Внутренний диаметр: 19.9; 29.9; 39.9 мм

Толщина стенки: 1,5; 1,8 мм

Примечания:

1. Марки стали - 20.

Сортамент			
Диаметр внутренний, мм	Стенка, мм	Диаметр внутренний, мм	Стенка, мм
19,9	1,5	29,9; 39,9	1,8

Механические свойства			
Марка стали	Временное сопротивление, Н/мм ² (min)	Предел текучести, Н/мм ² (min)	Относительное удлинение, % (min)
20	412	245	21

Химический состав (% , максимум)										
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	S	P	Cu	N
20	0,17-0,24	0,17-0,37	0,35-0,65	0,25	0,25	-	0,03	0,025	0,30	0,008