

ТУ 14-3-1028-81

Трубы для ниппелей

Наружный диаметр: 73; 89; 108 мм

Толщина стенки: 6,5; 7,5 мм

Группы прочности: Д, К

Примечания:

1. Марки стали: группы прочности Д и К

Сортамент		
Диаметр, мм	Стенка, мм	Длина, м
73	6,5	5,5 - 9,0
89	6,5	4,5 - 9,0
108	7,5	4,5 - 9,0

Механические свойства			
Группа прочности	Временное сопротивление, Н/мм ² (min)	Предел текучести, Н/мм ²	Относительное удлинение, % (min)
Д	655	379 - 552	14,3
К	687	491	12