

ТУ 14-3-1077-81

Трубы бесшовные тонкостенные из коррозионностойкой стали 06X16H15M3Б

Наружный диаметр: 10 - 49 мм (трубы с диаметром до 30 мм поставляют с интервалом по диаметру 0,5 мм, диаметром 31,0 - 49,0 - с интервалом 1,0 мм)

Толщина стенки: 1,0 - 5 мм (1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5)

Точности изготовления: высокая и сверхвысокая (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки)

Примечания:

1. Марка стали - 06X16H15M3Б-ИШ, -ИД;
2. Трубы внутренним диаметром менее 10 мм с внутренней электрохимполированной поверхностью не поставляются.

Сортамент		
Наружный диаметр, мм	Стенка, мм	Длина, м
10,0 - 12,5	1,0 - 1,8	0,5 - 7,0
13,0 - 17,0	1,0 - 2,0	
17,5 - 22,0	1,0 - 2,5	
22,5 - 25,0	1,0	0,5 - 6,0
	1,1 - 3,0	0,5 - 7,0
25,5 - 30,0	1,0 - 1,5	0,5 - 6,0
	1,6 - 3,0	0,5 - 7,0
31,0 - 38,0	1,0 - 1,9; 4,0	0,5 - 6,0
	2,0 - 3,0	0,5 - 7,0
39,0 - 42,0	1,9 - 3,5	0,5 - 6,0
	4,0	0,5 - 5,0
43,0 - 49,0	1,9 - 4,0	0,5 - 5,0
	4,5; 5,0	0,5 - 4,0

Химический состав (% , максимум)										
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Mb	Nb	Ti
06X16H15M3Б	0,06	0,6	0,4-0,8	15-16	15-16	0,010	0,015	2,7-3,2	0,9	0,05