

## ТУ 14-3-1303-84

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

Наружный диаметр: 16 - 80 мм

Толщина стенки: 1 - 6 мм

Примечания:

1. Марки стали - 10, 20, 30.
2. Трубы могут поставляться без термообработки (без т/о) и термообработанные

Сортамент										
Тип	Диаметр наружный, мм	Толщина стенки, мм								
		1	2,85	3	3,5	4	4,5	5	6	6,75
Без т/о	68			■						
	73								■	
	16		■							
	20						■			
	22				■					
	24					■				
	38			■						
термооб.	25							■		
	30				■					
	30,5									■
	32					■				
	36	■								
	80						■			

Химический состав (% , максимум)									
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Cu	N
10	0,07-0,14	0,17-0,37	0,35-0,65	0,15	0,3	-	-	-	-
20	0,17-0,24	0,17-0,37	0,35-0,65	0,25	0,25	0,03	0,025	0,30	0,008
30	0,26-0,33	0,17-0,37	0,35-0,65	0,25	0,30	0,04	0,035	0,30	-