

ТУ 14-3-1401-86

Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 02X18H11

Наружный диаметр: 25 - 89 мм

Толщина стенки: 2,0 - 5,0 мм

Примечания:

1. Марки стали - 02X18H11-ВО, 02X18H11-ВИ (ВИ - вакуумно-индукционный метод выплавки);
2. Трубы изготавливаются после дополнительного согласования;
3. Трубы изготавливаются в пределах сортамента ГОСТ 9941-81;
4. По согласованию могут изготавливаться трубы длиной более указанной.

Сортамент		
Наружный диаметр, мм	Стенка, мм	Длина, м
25 - 89	2,0 - 5,0	немерная 1,5 - 10,0 мерная 1,5 - 7,0 мерная с остатком до 20% немерной

Химический состав (% , максимум)							
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P
02X18H11	0,2	0,8	0,6	17-19	10,5-12,5	0,020	0,030