

ТУ 14-3-474-76

Трубы бесшовные холоднодеформированные для изготовления абсорбционных холодильников

Наружный диаметр: 6 - 63 мм

(6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 30; 32; 40; 63)

Толщина стенки: 1 - 3 мм

(1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 3)

Примечания:

1. Марки стали - 10
2. На ПНТЗ выпускаются также **Трубы стальные электросварные для компрессионных бытовых холодильников по ТУ 14-159-233-94**

| Сортамент | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| 6 | 1; 1,2 | 16 | 1; 1,4; 1,6 | 23 | 1,5 |
| 7 | 1,6; 2 | 18 | 1; 1,5 | 26 | 1,4; 1,5; 2; 3 |
| 8 | 1; 1,4 | 19 | 1,2; 1,6 | 27 | 1,5; 2 |
| 10; 11; 12 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1,8 |
| 13 | 1,2 | 21 | 1,2 | 32 | 1,6; 2 |
| 14 | 1; 1,2; 1,4 | 22 | 1,2; 1,4; 1,6 | 40 | 1,5 |
| | | | | 63 | 1,5; 2,2 |

| Механические свойства | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм ² (min) | Предел текучести, Н/мм ² (min) | Относительное удлинение, % (min) |
| 10 | 343 | 206 | 24 |

| Химический состав (% , максимум) | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------|-----|----|---|---|----|---|
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | N |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - |