

ТУ 14-3-575-90

Трубы холоднодеформированные из стали 20Г

Наружный диаметр: 63 - 78 мм

Толщина стенки: 10,5 - 13,5 мм

Примечания:

1. Марка стали - 20Г - сталь конструкционная легированная

Трубы размерами 30x7; 54x12мм и др. изготавливаются по дополнительному согласованию

Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм
63	36	13,5
	42	10,5
67	44,5	11,25
71	45	13
78	55	11,5

Химический состав (% , максимум)									
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Cu	N
20Г	0,17 - 0,24	0,17 - 0,37	0,7 - 1	0,25	0,25	0,035	0,035	0,30	0,008