

ТУ 14-3-754-78

Трубы бурильные для геологоразведочных работ и для изготовления муфт

Наружный диаметр: 42; 50 мм

Толщина стенки: 5; 5,5 мм

Примечания:

1. Марки стали - группа прочности Д, группа прочности К.

Сортамент			
Диаметр, мм	Стенка, мм	Диаметр, мм	Стенка, мм
42	5	50	5,5

Механические свойства			
Группа прочности	Временное сопротивление, Н/мм ² (min)	Предел текучести, Н/мм ² (min)	Относительное удлинение, % (min)
Д	-	382	14
К	687	490	12