

## ТУ 14-3-955-80

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали 30Х, 35Х

Наружный диаметр: 32 мм

Толщина стенки: 8,5 мм

### Примечания:

Марки стали - 30Х, 35Х

Сортамент		
Диаметр, мм	Стенка, мм	Масса одного метра, кг
32	8,5	4.93

Механические свойства			
Марка стали	Временное сопротивление, Н/мм <sup>2</sup> (min)	Предел текучести, Н/мм <sup>2</sup> (min)	Относительное удлинение, % (min)
30Х	510	-	17
35Х	582	-	15

Химический состав (% , максимум)								
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	S	P	Cu
30Х	0,27-0,33	0,17-0,37	0,50-0,80	0,70-1,0	0,30	0,035	0,035	0,30
35Х	0,31-0,40	0,17-0,37	0,50-0,80	0,80-1,10	0,30	0,035	0,035	0,30